

UV-Dichtklebeband

Stark klebendes, UV-beständiges Dichtklebeband mit schwarzer Spezialfolie – universell einsetzbar im Innen- und Außenbereich zum Abdichten von sichtbaren Fassadenbahnen sowie zum Verkleben von Überlappungen und Anschlüssen. Als Systemklebeband für die Brandklasse A2 eignet es sich insbesondere zur sicheren Verklebung und Abdichtung der Stöße der stoll-Fassadenbahn A2.

Eigenschaften:

- Extrem UV-stabil
- Ab - 10°C einsetzbar
- Rissüberbrückend
- Extreme Klebekraft
- Winddicht
- Schlagrengensicher
- Alterungsbeständig und verrottungsbeständig
- Feuchtebeständig
- Sehr gute Haftung auf vielen bauüblichen Untergründen auch ohne Primer
- Extrem reifest
- Dehnbar in Querrichtung
- Entspricht den Anforderungen der DIN 4108-11 und EnEV, SIA 180 und ÖNorm B8110-2

Anwendungsgebiete:

Zum Verkleben aller gängigen Dachunterspann- und Dachunterdeckbahnen auf Steildächern sowie von Fassadenbahnen, ideal auch für teiloffene Fassaden. Es ermöglicht den sicheren Anschluss der Bahnen an Fenster, First, Kehlen, Schornsteine, Türen sowie an eckige und runde Durchdringungen. Darüber hinaus kann das UV-Dichtklebeband auch für luftdichte Anwendungen im Innenbereich eingesetzt werden, beispielsweise zum Anschluss von Dampfbremsen und Dampfsperren oder zur Abdichtung. Dank der hohen Klebkraft und vielseitigen Eigenschaften lässt sich das UV-Dichtklebeband zudem auch universell für unterschiedlichste Verklebungen verwenden.

Technische Daten:

Basis	UV-stabile Spezialfolie mit modifiziertem Dispersions-Acrylat
Klebstoffauftrag	230 g/m ²
Putzhaftung	sehr gut
Banddicke (EN 1942)	0,30 mm
Klebkraft (EN 1943):	35 N/25 mm
UV-Stabilität und Freibewitterung	sehr gut
Schälwiderstand (EN 1939):	35 N/25 mm
Temperaturbeständigkeit	-40 °C bis +100 °C
Verarbeitungstemperatur	ab -10 °C
Farbe:	schwarz
Lagerstabilität (bei ca. 20°C / 50 % Luftfeuchte)	unbegrenzt (Originalgebände kühl und trocken lagern)

Verarbeitungshinweise:

Die Haftflächen müssen tragfähig, öl-, fett- und staubfrei sein. Mörtelreste, Staub, Sand und Rost sind mechanisch zu entfernen. Zum entfetten und reinigen nicht saugfähiger Untergründe eignet sich **Reiniger KM**. Bei stark saugenden Untergründen ist die Vorbehandlung mit **Haftprimer LF** empfehlenswert um eine sichere und dauerhafte Verklebung zu gewährleisten.

Alle Verklebungen sollten nach anerkannten Regeln der Technik gemäß den Konstruktionsempfehlungen der DIN 4108 Teil 7 spannungsfrei ausgeführt werden. Stoßstellen werden überlappend verklebt. Eventuelle Fehlstellen können z.B. mit **fewabond® MS plus** verklebt / ausgebessert werden.

Wichtig: Alle Klebflächen sorgfältig andrücken / anrollen!

Lieferformen:

Standardbreiten: 60 mm
Länge: 25 m
(weitere Abmessungen auf Anfrage möglich)

Hinweis:

Alle Angaben in diesem Dokument basieren auf derzeitigen technischen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Vielzahl möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Die Angaben und Erklärungen in diesem Dokument stellen keine Übernahme einer Garantie dar. Garantieerklärungen bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der gesonderten ausdrücklichen schriftlichen Erklärung der stoll GmbH. Die in diesem Datenblatt angegebenen Beschaffenheiten legen die Eigenschaften des Liefergegenstandes umfassend und abschließend fest. Verwendungsvorschläge begründen keine Zusicherung der Eignung für den empfohlenen Einsatzzweck. Wir behalten uns das Recht zur Anpassung des Produktes an den technischen Fortschritt und an neue Entwicklungen vor. Für Anfragen stehen wir gerne zur Verfügung, auch bezüglich etwaiger spezieller Anwendungsproblematiken. Unterliegt die Anwendung, für die unsere Produkte herangezogen werden, einer behördlichen Genehmigungspflicht, so ist der Anwender für die Erlangung dieser Genehmigungen verantwortlich. Unsere Empfehlungen befreien den Anwender nicht von der Verpflichtung, die Möglichkeit der Beeinträchtigung von Rechten Dritter zu berücksichtigen und, wenn nötig, zu klären. Im Übrigen verweisen wir auf unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen, insbesondere auch bezüglich einer etwaigen Mangelhaftung. Sie finden unsere AGB unter www.stollgmbh.com.