

Bitumenpappe BP 14

Seite 1

Merkmale Wert / Spezifikation Norm

Basis Wollfilzpappe mit Graphitschicht
Farbe schwarz
Dicke 1,4 ± 0,2 mm
Flächengewicht 1,4 – 1,6 kg/m² (DIN 52123) *
Brandverhalten entspricht B2
DIN 75200 /FMVSS302
DIN 4102
Temperaturbeständigkeit -35 - +100 °C DIN 52 123

Akustische Eigenschaften:

Verlustfaktor bei 200 Hz, 20 °C auf
1 mm Stahl-Blech
> 0,09 DIN EN ISO 6721-3

Lagerfähigkeit

selbstklebend ausgerüstet ca. 3 Monate,
sonst unbegrenzt

Verarbeitungstemperatur

Bei selbstklebender Ausrüstung ab + 15°C

Lieferformen:

Platten, Zuschnitte, Stanzteile. Selbstklebeausrüstung
möglich.

*=Werte für nicht selbstklebende Pa

Wir weisen darauf hin, dass die angegebenen Werte im Labor entstanden sind und Sie diese für Ihre individuelle Fertigung auf die Bedingungen der Praxis Ihrer Verarbeitung nochmals durch Eigenversuche überprüfen müssen.

Eine Haftung kann aus diesen Hinweisen nicht abgeleitet werden. Eine Gewährleistung kann nur für die stets gleichbleibende hohe Qualität unserer Erzeugnisse übernommen werden.